

Certificado de Análisis MASILLA EN PASTA GYPLAC.

El Laboratorio de Calidad de Gyplac S.A., certifica que la Masilla en pasta Gyplac, es fabricada con los estándares de calidad requeridos en la Norma ASTM C475, para su utilización en muros y cielo rasos interiores.

Frecuencia de Muestreo: Cada lote de producción.

Peso del Caja: 25 kg.

Tabla De Resultados Técnicos*

Características	ASTM C475	Control GYPLAC	Resultados*		
			Mínimo*	Máximo*	Promedio*
Agrietamiento (mm)	0	< 3.2 mm	0	0	0
Cráteres (mm)	N/A	0	0	0	0
Lijabilidad (%)	N/A	99,2 – 99,8	99.1	100	99.7
Densidad (g/cm³)	N/A	1.5 – 1.75	1.68	1.75	1.71
Viscosidad cP (25°C, 1 rpm, sp#95)	N/A	1200000 – 2000000	1200000	2000000	1650000
Encogimiento (%)	< 35	< 21	16	20	18
Adherencia en Cinta (g)	N/A	>750	898	1050	950
Putrefacción	Sin P. en menos de 4 días		0	0	0

* Valores Promedios Históricos

** Cumple con la Norma ASTM C475

Otras Características

Color:

Blanco.

Tiempo de secado al tacto:

1 hora (20°C y 65 % de HR).

Tiempo de secado entre capas:

24 horas (18°C y 50 % de HR).

Aspecto del producto:


Pasta cremosa.

Aspecto de la película seca:

Capa Blanca.

Sólidos en peso:

70.00 % +/- 1.25%.



Maria Orozco De Avila
Head of Operational Excellence
T | 6056778600 Ext 5340
M | +573012032811

etex inspiring ways
of living

Gyplac S.A. | Km 1 Vía Mamonal - Gambote
Cartagena | 130013 | Bolívar | Colombia | www.etex.com.co

 Superboard

 Gyplac

 Proteja

 cuaviva

 Promat