

# INTERVINIL



## Primeras manos, techos y paredes interiores

### DESCRIPCIÓN

Pintura Tipo 2 base agua, de alto rendimiento y cubrimiento en menos manos. Es una pintura de alta viscosidad y ofrece un acabado terso.

### USOS

Pintura para primeras manos (fondeo) de paredes interiores.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Acabado mate y terso.
- ✓ Alta viscosidad.
- ✓ Disponible en más de 2000 colores.
- ✓ Mejora la adherencia y rendimiento del acabado final, Viniltex®.

### COLORES

Más de 2.000 colores disponibles en base pastel, tint y deep.

### ACABADO

Mate - Terso

### CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADOS



ISO 9001 – 2015  
Sistema de gestión de calidad  
CO - SC101-1



ISO 14001 – 2015  
Sistema de gestión ambiental  
CO - SA069-1



OHSAS 18001 – 2007  
Sistema de gestión de seguridad y salud  
ocupacional / CO - OS038-1

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad	Valor	Unidad	Método de medición
Brillo, medido a 60°	< 10	%	
Viscosidad	115 a 125 *según color	KU	
Densidad	5.0 a 6.0 *según color	Kg / Gal	
Cubrimiento	> =97	%	
Solvente para dilución y limpieza	Agua		
Contenido de VOC	50 - 120 *según color	Gramos/Litro menos agua	ASTMD6886
Secamiento al tacto	0.5 1	Horas	
Secamiento al manejo	2 a 3	Horas	
Secamiento entre manos	1 a 2	Horas	
Sólidos por peso	58,89	%	ASTM D1644
Sólidos por Volumen	37,95 +/-2	%	
Rendimiento teórico (A 1 mils de espesor de película seca)	54	m <sup>2</sup> / Gal	

\*Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar. Si requiere consultarlos favor comunicarse con el área de calidad Pintuco.

\*\*Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de aplicación y las condiciones del sitio de obra.

## INSTRUCCIONES DE USO

### 1. Preparación de la Superficie a pintar

Preparación de la Superficie a pintar - Elimine completamente con rasqueta o lija los acabados deteriorados, cales y carburos; la superficie debe estar libre de humedades. - Resane las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado final de la superficie con Estuco Profesional® Interiores Pintuco® Ref. 17060. - Aplique 1 ó 2 manos de Sellomax® de Pintuco® Ref. 10270 a las superficies muy alcalinas (ph>10) como las tejas de fibrocemento, los revoques y morteros modificados con cal y deje secar durante 1 hora. - Para

superficies con pintura brillante lije (lija #180) suavemente para suprimir el brillo. - Para superficies con pintura acabado mate limpie y seque bien.

### 2. Preparación del Producto y Aplicación

Mezcle el Intervinil® con una espátula limpia para obtener completa uniformidad. Diluya con agua según el equipo de aplicación a usar de acuerdo con la siguiente tabla:

EQUIPOS DE APLICACIÓN	CANTIDAD DE INTERVINIL	CANTIDAD DE AGUA*
Brocha o Rodillo	1 galón	40% (1514 ml/aprox)
Pistola convencional	1 galón	40% (1514 ml/aprox)
Pistola Airless	1 galón	30% (1135ml/aprox)

\*Para otros tamaños y/o presentaciones del producto mantener la proporción de dilución equivalente.

\*Esta proporción equivale a:

Un 30% equivale a la tercera parte de la cantidad de pintura a utilizar.

- Aplique 2 manos de pintura, para obtener un buen acabado. - En el momento de la aplicación, la temperatura de la superficie debe ser mayor a 5°C y menor a 40°C. - Deje transcurrir 1 hora de secado aproximadamente para aplicar la segunda mano o capa (secamiento a 25°C y 60% de humedad relativa). - Para evitar el deterioro prematuro de la superficie pintada, evite lavarla con agua y jabón antes de transcurridos 30 días después de la aplicación.

#### RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

Sobre	m <sup>2</sup> /galón
Estuco Profesional Pintuco.	25 a 30 m <sup>2</sup> /gal a 2 manos.
En repinte sobre color diferente	25 a 30 m <sup>2</sup> /gal a 2 manos.
En repinte sobre color igual o similar	30 a 35 m <sup>2</sup> /gal a 2 manos.

\*Puede variar dependiendo de la rugosidad de la superficie, método y/o herramienta de aplicación.

#### PRESENTACIONES

¼ galón.

Galón

2.5 galones.

5 galones.

#### ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original cerrado es de 36 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

#### RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Para estibado y almacenamiento tener en cuenta la siguiente tabla:

Envase	Máx. de planchas por estiba
Caneca (5GL)	3
Balde (2,5GL)	3
Galón (1GL)	6
Cuarto (1/4GL)	7

- El máximo de apilado de estibas paletizadas es 1 nivel.

- Los envases plásticos no resisten caídas de alturas superiores a su estibado, esto es aproximadamente 1, 20 metros.

- Los envases metálicos no resisten caídas de altura.

- Si los envases metálicos se encuentran abollados, no usar en máquina de agitación.

- Reportar novedades en el material de empaque en la guía de recepción de transporte o durante los 3 días siguientes a la línea de servicio al cliente.

Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos. Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que este seco utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos). Almacenar en el envase original, este debe permanecer cerrado mientras no se esté utilizando. Se debe almacenar a temperaturas entre 10°C a 30°C.

### INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 ó desde Medellín 325 25 23.

### **PRODUCTO NO PELIGROSO PARA EL TRANSPORTE**

#### NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso,

sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a la norma ISO 9001 ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001 y acorde con los lineamientos de responsabilidad integral.

### PLANTA CERTIFICADA

Los productos elaborados en Pintuco® en la planta ubicada el km 1 vía Belén- Rionegro, Antioquia-Colombia se encuentran fabricados en una empresa con el certificado de neutralidad de carbono.

