



ASFALTOS Y EMULSIONES DE COLOMBIA S.A.S.

NIT:900.148.816-4

Calle 48 Nro. 22-43 Apto 1003 Barrio Colombia
Teléfono: 317 441 7620 - 317 440 7979 - Barrancabermeja - S/der
www.asfaltosyemulsiones.com



CERTIFICADO DE CALIDAD

TIPO: CRL-57	CERTIFICADO NRO.001493
VELOCIDAD DE ROTURA: LENTA	
CLIENTE: ASFALTONE SAS	FECHA FABRICACIÓN: 2024-02-28
NIT O C.C.: 900.541.208-0	FECHA DE REMISIÓN: 2024-02-28
NRO REMISIÓN: 1493	USO:
DESTINO: AUT MEDELLIN - BOGOTA NORTE KM 35 VDA LA LAJA	

ENSAYOS	UND.	NORMA INVIAS	RESULTADOS	ESPECIFICACIONES	
				MIN.	MAX.
VISCOSIDAD a 25°	S5F	E-714	21	20	200
CONTENIDO DE AGUA EN VOLUMEN	%	E-761	40	-	43
ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO Sedimentación a 5 días	%	E-764	2,4	-	5
DESTILACION Contenido en asfalto residual	%	E-762	60	57	-
Contenido de disolventos	%		-	-	-
TAMIZADO Retenido Tamiz No 20 ASMT	%	E-765	0,04	-	0.10
CARGA PARTICULA		E-767	POSITIVA	POSITIVA	POSITIVA
PH		E-768	3,96	-	6
SOBRE RESIDUO DE ESTILACIÓN Penetracion (25°C 100grs, 5 seg.)	0,1 mm	E-706	83	60	100
Ductibilidad (25°C 5 cm m)	cm	E-702	140	40	-
Solubilidad en tricloro-etileno	% w/w	E-713	99,9	97.5	-
OBSERVACIONES:					

Ing. Elver David Gamboa
Laboratorista

Ing. Elver David Gamboa
Firma